CMA
240014349772

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号（No.）：0617HW202509(04)-017

样 品 名 称
Sample Name 绝缘橡胶板

生 产 单 位
Manufacturer 河间市海丰橡胶制品有限公司

委 托 单 位
Client Company 河间市海丰橡胶制品有限公司

检 测 类 别
Test Type 委托检测

石油和化学工业橡胶及再生产品质量监督检验中心（盖章）

QUALITY SUPERVISING AND TEST CENTER OF RUBBER PETROCHEMISTRY INDUSTRY AND RECLAIMED PRODUCT

声 明

一、本报告无批准人、审核人、编写人的签字和未加盖“报告专用章”无效。

二、本报告仅对来样负责，检测结果仅反映收到样品的评价，对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。

三、本检测单位对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

四、本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效。

五、对报告若有异议，应于收到报告之日起 15 天内向本检测单位书面提出，逾期不予受理。

六、本报告中标明不在本检测单位资质认定（认可）能力范围内出具的数据和结果，或未加盖 CMA 标识的，不具有社会证明作用，表示本报告仅用于委托单位科研、教学、内部质量控制等目的，仅供委托单位内部参考。

七、本报告中报告编号与样品编号一致。

八、本报告第 3 页中样品名称、生产单位、委托单位、委托人/联络信息、来样原编号/批号、商标、规格型号这些项目填写的信息内容为客户提供。

Statement

1. The report is invalid without the signature of the approver, checker and editor, and the "special seal for report".
2. The report is only responsible for the received sample, and the test results only reflect the evaluation of the sample. We do not undertake the economic or legal responsibilities for any direct or indirect losses due to the use of test results.
3. We maintain the secrecy of the client's business information, technical documents, test reports, and any other commercial confidentiality.
4. Any report that is incompletely copied, unauthorizedly transferred, fraudulently used, misappropriated, altered, or tamperedin any other formswill be considered as invalid.
5. Any arguments to the report should be submitted to the testing agency in writing within 15 days upon receipt of this report;otherwise, it will not be accepted.
6. If this report contains data and results that are not within the qualification (accreditation) capabilities of the testing agency, or this report is not stamped with the CMA logo and does not provide social certification, it means that this report is only used for the purposes of research, teaching and internal quality control of the client company, and only for the internal reference of the client company.
7. The report number in this report consistent with the samples number.
8. The information filled on page 3 of this report, including sample name, manufacturer, client company, client/contact info, original No./lot No., trademark and specification, are provided by customer.

网址（Website）：www.zj42.com.cn　　邮箱（E-mail）：jczh42@sina.com　　1919076081@qq.com

电话（Tel）：15222490995　　13821527896　　13920656753　　15620165235

022-23787358　　022-23769451

场所地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南北大街 15 号　　邮编（Postal code）：300384

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南北大街 15 号办公楼 4 楼

(Add)：4/F.,Office Building,No.15,Haitainanbei Avenue, Huayuan Industrial Park(Outer Ring), Binhai Hi-Tech Zone, Tianjin, China

检 测 报 告
（TEST REPORT）

报告编号（No.）：0617HW202509(04)-017　　共 4 页第 3 页 （Page 3 of 4）

样品名称 Sample Name	绝缘橡胶板	委托人/联络信息 Client/ Contact Info	于占民
来样原编号/批号 Original No./Lot No.	————	商 标 Trademark	————
生产单位 Manufacturer	河间市海丰橡胶制品有限公司	规格型号 Specification	6mm
委托单位 Client Company	河间市海丰橡胶制品有限公司	收样日期 Received Date	2025.09.17
样品数量 Sample Quantity	0.5m	检测日期 Test Date	09.17~09.23
样品描述 Sample Description	黑色、成品	检测环境 Test Conditions	室温：23℃±2℃
检测项目 Test Items	硬度、拉伸强度、拉断伸长率		
检测依据 Test Standards	HG/T 2949-2023 《电绝缘橡胶板》 GB/T 528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 531.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》		
检测结果 Test Results	请参见第 4 页。 报告专用章(STAMP) 签发/发布日期（Issue date）：2025-09-23		
备注 Note	经客户同意，击穿电压试验由天津五十一站质量检验中心有限公司进行分包试验，分包方资质认定证书编号为 210221340054。		

批准：　　审核：　　编写：

Approve:　　Check:　　Editor:

检 测 报 告
（TEST REPORT）

检测结果判定依据 Criteria for Test	HG/T 2949-2023（简单接受的二元判定规则）

序号 No.	检测项目 Test Items	单位 Unit	标准要求 Standard Requirements	检测结果 Test Results	本项结论 Conclusions	检测方法 Test Method
1	硬度（邵尔 A）	——	55~75	70	符合	GB/T 531.1-2008
2	拉伸强度	MPa	≥5	6	符合	GB/T 528-2009
3	拉断伸长率，%	——	≥250	256	符合	GB/T 528-2009
主要使用仪器：邵尔硬度计、电子万能试验机。						
以下检测项目不在本公司资质范围内，为分包试验。检测结果及以下信息均为天津五十一站质量检验中心有限公司提供，检测报告编号：WSY251346。						
1	击穿电压	kV	≥30	31	符合	HG/T 2949-2023
	以下空白（Blank）					